

VENTILAM ALU PLUS (ML-3PLUS)



PRODUKTO APRAŠYMAS

Demblio VENTILAM ALU modifikacija. Viena gaminio pusė padengta armuota aliuminio folijos danga, kita – klijais ir apsaugine plėvele. Dėka vertikalios pluošto orientacijos demblys puikiai išlaiko formą ir matmenis, gerai priglundą prie izoliuojamo paviršiaus. Neorganinis, neturintis koroziją sukeliančių priedų, atsparus puvimui gaminyje. Gaminama pagal standartą EN 14303, ženklinama CE ženklu.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Vėdinimo ortakių, nuotekų vamzdinių, įvairios technologinės įrangos, talpų ir kitų panašių paviršių šilumos, garso izoliacijai ir izoliacijai nuo kondensato. Ypač tinka konstrukcijoms, kur reikalingas estetiškas paviršius ir nėra mechaninio pažeidimo pavojaus.

MONTAVIMAS

Demblys VENTILAM ALU Plus prie izoliuojamo paviršiaus tvirtinimas klijuojant (nuėmus apsauginę plėvelę). Izoliuojamas paviršius turi būti švarus, nurielbalintas ir

TECHNINIAI DUOMENYS

Žymėjimo kodas pagal CE	MW-EN14303-T5
Reakcija į ugnį, Euroklasė	A2L-s1,d0
Reakcija į ugnį, Euroklasė (sumontuotam gaminiui)	A2,A2-s1,d0
Didžiausia eksploatavimo temperatūra, °C	50
Tankis (informacinis rodiklis), kg/m ³	25

Šilumos laidumo koeficiento lentelė

°C	10	40
W/mK	0,038	0,047

sausas. Izoliuojama/klijuojama kai aplinkos temperatūra +5°C...+30°C, maksimali izoliuojamo paviršiaus temperatūra +50°C. Laikantis gamintojo instrukcijų papildomas tvirtinimas nereikalingas. Izoliuojant nuo kondensato, visos siūlės turi būti kruopščiai sandarinamos lipnia ≥50 mm pločio aliuminio juoste. Naudojant lauke, reikalingos apsauginės dangos. Izoliuojant vamzdinius, ortakius reikia atsižvelgti į rekomendacijas dėl izoliuojamų vamzdinių skersmens ir demblo storio.

PAKUOTĖ

Plastiko paketai, paletės.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Transportuojama dengtose mašinose. Sandėliuojama sausose, t≥+5°C patalpose. Neleistinas tiesioginis vandens, saulės poveikis.