

CLIMCOVER LAMELLA MAT (ML-3)



PRODUKTO APRAŠYMAS

Lengvas, vertikalios pluošto orientacijos mineralinės vatos demblys su armuota aliuminio folijos danga. Dėka vertikalios pluošto orientacijos demblys puikiai išlaiko formą ir matmenis, gerai priglunda prie izoliuojamo paviršiaus. Neorganinis, neturintis koroziją sukeliančių priedų, atsparus puvimui gaminyje. Gaminama pagal standartą EN 14303, ženklinama CE ženklu.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Vėdinimo ortakių, šildymo, karšto vandens, nuotekų vamzdinių, įvairios technologinės įrangos, talpų ir kitų panašių paviršių šilumos, garso izoliacijai ir izoliacijai nuo kondensato. Naudojant lauke reikalingos apsauginės dangos. Paviršiaus dangai $t \leq +80^{\circ}\text{C}$.

TECHNINIAI DUOMENYS

Žymėjimo kodas pagal CE	MW-EN14303-T4-ST(+)+300-MV2				
Reakcija į ugnį, Euroklasė	A1				
Didžiausia eksploatavimo temperatūra, °C	300				
Šilumos laidumo koeficiento lentelė					
°C	0	50	100	150	200
W/mK	0,036	0,044	0,056	0,072	0,091

MONTAVIMAS

CLIMCOVER Lamella Mat demblys apvyniojamas aplink izoliuojamą paviršių. Rekomenduojamas tvirtinimas su 60-70 mm užlaida, tvirtinant užlaidą su specialiomis Isotec metalinėmis kabėmis ir 50-70 mm pločio lipnia aliuminio juosta. Alternatyvus tvirtinimas plona viela, plastikinėmis ar metalinėmis juostomis. Izoliuojant nuo kondensato, visos siūlės turi būti kruopščiai sandarinamos lipnia $\geq 50\text{mm}$ pločio aliuminio juoste. Izoliuojant vamzdinius ir ortakius reikia atsižvelgti į rekomendacijas dėl izoliuojamų vamzdinių skersmens ir demblio storio.

PAKUOTĖ

Plastiko paketai, paletės

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Transportuojama dengtose mašinose. Sandėliuojama sausose patalpose, galima neigiamose temperatūrose. Nepažeistos pilnos paletės trumpą laiką gali būti sandėliuojamos lauke, saugant nuo tiesioginio vandens poveikio.