

CLIMCOVER ROLL CR (KIM-AL)



PRODUKTO APRAŠYMAS

Lengvas, specialios („garbanota“) pluošto orientacijos mineralinės vatos demblys su armuota aliuminio folijos danga. Demblys puikiai išlaiko formą ir matmenis, gerai priglundą prie izoliuojamo paviršiaus. Neorganinis, neturinti koroziją sukeliančių priedų, atsparus puvimui gaminy. Gaminama pagal standartą EN 14303, ženklinama CE ženklu.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Vėdinimo ortakių, šildymo, karšto vandens, nuotekų vamzdinių, įvairios technologinės įrangos, talpų ir kitų panašių paviršių šilumos, garso izoliacijai ir izoliacijai nuo kondensato. Naudojant lauke reikalingos apsauginės dangos. Paviršiaus dangai $t \leq +80^{\circ}\text{C}$.

MONTAVIMAS

CLIMCOVER Roll CR (KIM-AL) demblys apvyniojamas aplink izoliuojamą paviršių. Rekomenduojamas tvirtinimas su 60-70 mm užlaida, užlaidą tvirtinant specialiomis

TECHNINIAI DUOMENYS

Žymėjimo kodas pagal CE	MW-EN14303-T2		
Reakcija į ugnį, Euroklasė	A1		
Reakcija į ugnį, Euroklasė (sumontuotam gaminiui)	A2,A2L-s1,d0		
Didžiausia eksploatavimo temperatūra, °C	80		
Šilumos laidumo koeficiento lentelė			
°C	10	50	100
W/mK	0,036	0,043	0,054

Isotec kabėmis ir lipnia 50-70 mm pločio aliuminio juosta. Alternatyvus tvirtinimas plona viela, plastikinėmis ar metalinėmis juostomis. Izoliuojant nuo kondensato, visos siūlės turi būti kruopščiai sandarinamos lipnia ≥ 50 mm pločio aliuminio juoste. Izoliuojant vamzdinius, ortakius reikia atsižvelgti į rekomendacijas dėl izoliuojamų vamzdinių skersmens ir demblio storio.

PAKUOTĖ

Pakuojama į plastikinius paketus ant palečių (15 paketų paletėje).

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Transportuojama dengtose mašinose. Sandėliuojama sausose patalpose, galima neigiamose temperatūrose. Nepažeistos pilnos paletės trumpą laiką gali būti sandėliuojamos lauke, saugant nuo tiesioginio vandens poveikio.