

# ISOVER CLIMAVER A2 NETO



## PRODUKTO APRAŠYMAS

Specialios kietos ir standžios, itin gerų šiluminių ir akustinių savybių mineralinės vatos plokštės, iš kurių naudojant specialius įrankius gaminami ir įrengiami stačiakampiai tiesūs ortakiai ir jų fasoninės dalys. Išorinis plokščių paviršius padengtas armuota aliuminio folijos danga, vidinis paviršius specialia akustine danga NETO. Pagaminti CLIMAVER® ortakiai atitinka standarto LST EN 13403 „Pastatų vėdinimas. Nemetaliniai ortakiai. Ortakynas pagamintas iš izoliacijos plokščių“ reikalavimus. CLIMAVER® plokštės gaminamos pagal standartą EN14303, ženklinama CE ženklu.

## TECHNINIAI DUOMENYS

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Žymėjimo kodas pagal CE                           | MW-EN14303-T5-MV1     |
| Reakcija į ugnį, Euroklasė                        | A2-s1,d0              |
| Vandens įmirkis (trumpalaikis)                    | < 1 kg/m <sup>2</sup> |
| Didžiausia eksploatavimo temperatūra, °C          | 90                    |
| Tankis (informacinis rodiklis), kg/m <sup>3</sup> | 80 kg/m <sup>3</sup>  |

Šilumos laidumo koeficiento lentelė

| °C   | 10    | 20    | 40    | 60    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| W/mK | 0,032 | 0,033 | 0,036 | 0,038 |

## NAUDOJIMO PASKIRTIS

Ortakiai, pagaminti iš CLIMAVER® plokščių, skirti oro tiekimui/ištraukimui ir triukšmo slopinimui vėdinimo, vėsinimo ir šildymo oru sistemose.

## MONTAVIMAS

Įrengiama pagal CLIMAVER® ortakių montavimo instrukciją.

## PAKUOTĖ

Kartoninės dėžės, paletės.

## SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Transportuojama dengtose mašinose. Sandėliuojama sausose patalpose. Neleistinas tiesioginis vandens poveikis.