

PLĖVELĖ ISOVER ECRAN INTEGRA



TECHNINIAI DUOMENYS

Žymėjimo kodas pagal CE	EN 13859
Reakcija į ugnį, Euroklasė	E
Vandens garų laidumas (sd)	>0,02 m
Didžiausias tempiamasis stipris (išilgai/skersai)	250,0 N / 50 mm
Atsparumas plėšimui vinimis (skersai)	225 N
Atsparumas plėšimui vinimis (išilgai)	225 N
Darbinė temperatūra	-40°C...+80°C

PRODUKTO APRAŠYMAS

ISOVER Ecran Integra gaminama iš vandens garams laidžios medžiagos - polipropileno, todėl yra kvėpuojanti, tačiau nelaidi vėjui ir nepraleidžia vandens.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Isover Ecran Integra naudojama vėjo izoliacijai šlaitiniuose stoguose ir kitose vėdinamose medinio karkaso konstrukcijose. Ecran Integra plėvelė taip pat gali būti naudojama laikinam stogo uždengimui.

MONTAVIMAS

ISOVER Ecran Integra montuojama ant gegnių, lygiagrečiai nuosvyrai. Tvirtinama kabėmis arba vinimis. Klojama su užleidimu, siūlės turi būti perdengtos ne mažiau kaip 100 mm. Paskui vinimis tvirtinami grebėstai. Ant apšiltinto kraigo plėvelė klojama su užleidimu, siūles perdengiant

ne mažiau kaip 200 mm. ISOVER Ecran Integra plėvelė gali gulėti tiesiai ant apšiltinimo medžiagos. Ploto masė 165 g/m².

PAKUOTĖ

ISOVER Ecran Integra plėvelė suvyniota į ritinius.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Sandėliuoti būtina sausoje, uždaroje patalpoje -15°C - +40°C temperatūroje, laikantis ant pakuotės pateiktų gamintojo instrukcijų.