

# Isover FireProtect 150 (TECH Slab HT 6.2)



Mineralinės vatos plokštės be dangos



## Produkto aprašymas

Didelio tankio, standi, kieta mineralinės vatos plokštė be dangos. Taip pat gaminama su stiklo audinio danga Isover FireProtect 150F. Neorganinis, neturintis koroziją sukeliančių priedų, atsparus puvimui gaminy.

Gaminama pagal standartą EN 14303, ženklinama CE ženklu. Saugos ir sveikatos reikalavimų atitikti patvirtinantys dokumentai: M1 klasifikacija, EUCEB sertifikatas ir ženklinimas.

## Techniniai parametrai

Žymėjimo kodas pagal CE	MW-EN14303-T4-ST(+)700-WS1
Degumo klasė	A1
Didžiausia eksploatavimo temperatūra, °C	700
Vandens įmirkis, trumpalaikis	WS1 ( $\leq 1 \text{ kg/m}^2$ )
Tankis (informacinis rodiklis), $\text{kg/m}^3$	
20, 25mm	165
$\geq 30\text{mm}$	150
Deklaruojamas šilumos laidumo koef. $\lambda_D$ , W/mK	
10°C	0.036
50°C	0.041
100°C	0.047
150°C	0.053
200°C	0.060
300°C	0.077
400°C	0.123
500°C	0.154
600°C	0.172
700°C	0.192

## Produkto paskirtis ir naudojimas

### Paskirtis

Skirta kai reikalingos geros šiluminės ir ugniai atsparumo savybės: plieninių elementų pasyviai apsaugai nuo ugnies (sistema išbandyta ir patvirtinta SINTEF NBL laboratorijoje), priešgaisrinių durų gamyboje, įrengiant angas kai vamzdynai ar kabeliai kerta priešgaisrines atitvaras ir pan.

## Montavimas

Montuojama pagal konkrečios priešgaisrinės sistemos reikalavimus.

## Pakuotė

1000x1200mm matmenų plokštės pakuojamos ant palečių, 600x1200mm matmenų plokštės pakuojamos į plastiko paketus.

## Sandėliavimas ir darbas

Transportuojama ir laikoma dengtose mašinose ar patalpose, vengiant tiesioginio vandens patekimo. Sandėliuojant lauke būtina apsaugoti nuo lietaus ir kitų atmosferinių kritulių. Dirbant su vata laikytis ant paketų nurodytų instrukcijų arba vadovautis atskirai gamintojo pateiktomis naudojimo instrukcijomis.

## Produkto matmenys, kiekiai pakuotėse

Storis, mm	Plotis, mm	Ilgis, mm	m <sup>2</sup> /pak	m <sup>3</sup> /pak	m <sup>2</sup> /pal.
20	1000	1200			72.0
25	1000	1200			57.6
30	1000	1200			48.0
35	1000	1200			39.6
40	1000	1200			36.0
50	1000	1200			28.8
60	1000	1200			24.0

## Susiję dokumentai

[Spausdinti produkto aprašymą \(PDF\)](#)

[Eksploatacinių savybių deklaracija \(DoP\)](#)

## Papildoma dokumentacija

[Isover techninė izoliacija. Produktų katalogas](#)